

Наименование ЮЛ:

Адрес местонахождения ЮЛ:

Фактический адрес МОД:

Наименование ИЛ:

Контактные данные ИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Ремикс»»

196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 31 А, ИНН 7817062261

196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 31 Е

Научно-исследовательский центр ООО «ТД «Ремикс»

телефон/факс: 8(812) 244-40-07

ПРОТОКОЛ №

КУ-С-71025

от

15.11.2025

по показателям качества сухой строительной смеси

УТВЕРЖДАЮ

Главный технолог

ООО «ТД «Ремикс»

Суханов М.В.



15 ноября 2025 г.

Предъявитель пробы:

ООО «ТД «Ремикс», ИНН 7817062261, 8(812) 244-40-07

Методики испытаний:

наименование, ИНН, контактные данные
ГОСТ 8735-88, ГОСТ Р 56387-2018, ГОСТ Р 58277-2018.

Требования НД:

ГОСТ Р 56387-2018 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия

шифры НД, наименование методик

Торговое наименование материала:

Клей для плитки супер РЕМИКС

Торговая марка: Ремикс

Техническое наименование

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1Т, ГОСТ Р 56387-2018

материала:

Вид и масса пробы:

сухая смесь массой 15 кг в герметичной ёмкости

Дата производства:

12.08.2025

Дата проведения испытания:

13.08.2025

Условия проведения испытания:

-

07.10.2025

Испытательное оборудование и средства измерения: Приложение №1

W(%)= 51

Результаты испытаний : Приложение №2

Выполнил:

Инженер-разработчик

Должность

Подпись

Андрева И.С.

ФИО

Результаты испытаний касаются только объектов испытаний, подвергнутых испытаниям

Запрещено воспроизведение протокола и приложений к нему без разрешения Производственной лаборатории ООО «ТД «Ремикс»

Приложение №1 к протоколу №КУ-С-71025 от 15.11.2025

Наименование СИ и ИО, Вспомогательное оборудование	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации
Сито С20/50 №0,09	71042-22	сертификат о калибровке №5715-2024 от 16.12.2024 г.
Сито С20/50 №0,16	71044-22	сертификат о калибровке №5716-2024 от 16.12.2024 г.
Сито С20/50 №1,25	71050-22	сертификат о калибровке №5717-2024 от 16.12.2024 г.
Сито С20/50 №0,63	71046-22	сертификат о калибровке №5718-2024 от 16.12.2024 г.
Сито С20/50 №2,5 сетка	71049-22	сертификат о калибровке №5719-2024 от 16.12.2024 г.
Сито С20/50 №0,315	71045-22	сертификат о калибровке №5720-2024 от 16.12.2024 г.
Весы "Госметр" ВЛТЭ5000	A014	свидетельство о поверке №С-ГЧЛ/16-12-2024/398137401 от 16.12.2024
Весы "Госметр" ВЛТЭ500	A444	свидетельство о поверке №С-ГЧЛ/16-12-2024/398137402 от 16.12.2024
Влагомер весовой MS-70	P1044394	свидетельство о поверке №С-ГЧЛ/16-12-2024/398137398 от 16.12.2024
Гигрометр психрометрический ВИТ-1	зав.556892	сертификат о калибровке №5685-2024 от 16.12.2024 г.
Измеритель адгезии ПСО 5МГ4	№439	свидетельство о поверке №С-ГЧЛ/16-12-2024/398137397 от 16.12.2024.
Камера морозильная Delta D-C152HK2 (VT147 по аттестату)	№1003820	аттестат №245063 от 16.12.2024 г.
Камера нормального твердения КНТ	зав.№206	аттестат №245064 от 16.12.2024 г.
Кольцо из нержавеющей металла с полированной внутренней поверхностью, внутренним диаметром (70±0,1) мм и высотой (50±0,1) мм	№1921	аттестат №2450765 от 16.12.2024 г.
Круг истирания лабораторный (ЛКИ-2)	№11	аттестат №2450766 от 16.12.2024 г.
Линейка измерительная металлическая 300 мм	№83	аттестат №2450766 от 16.12.2024 г.
Мерный металлический сосуд МП объемом 1 л	№234	сертификат о калибровке №5687-2024 от 16.12.2024 г.
Миксер Цельнометаллический планетарный КТ-1328	сер.1208117497	аттестат №2450767 от 16.12.2024 г.
Печь лабораторная муфельная Loip LF 9/13-V1	зав. 2471	аттестат №245068 от 16.12.2024 г.
Поромер Testing 1.0335	№1530	сертификат о калибровке №5689-2024 от 16.12.2024 г.
Пресс испытательный CYBER-PLUS EVOLUTION C040PN132 на 1500/250 кН	№C040PN132/AE/0025	свидетельство о поверке №С-ГЧЛ/16-12-2024/398137396 от 16.12.2024
Пресс Testing тип RT 200/10-2D	зав.№ 04/18965	сертификат о калибровке №5729-2024 от 16.12.2024 г.
Прибор для определения водоудерживающей способности растворной смеси ОВС	№92	аттестат №2450769 от 16.12.2024 г.
Приспособление E170-01 для испытания на сжатие половинок образцов-балочек	E 170-01-2	аттестат №245070 от 16.12.2024 г.
Приспособление E172-01 для испытаний на изгиб образцов-балочек 40,1x40,0x160,0 мм	E 170-01-1	аттестат №245071 от 16.12.2024 г.
Прибор Вика (игла) ОГЦ-1	зав.№501	сертификат о калибровке №5690-2024 от 16.12.2024 г.
Прибор Вика (ОГЦ-1)	№21	сертификат о калибровке №5691-2024 от 16.12.2024 г.
Прибор для определения подвижности растворной смеси Конус ПГР	№96	сертификат о калибровке №5692-2024 от 16.12.2024 г.
Секундомер электронный RST 04171	№1307	сертификат о калибровке №5693-2024 от 16.12.2024 г.
Столик встряхивающий КП-111	№261	аттестат №245072 от 16.12.2024 г.
Термогигрометр RGK TH-14	№65	сертификат о калибровке №5694-2024 от 16.12.2024 г.
Термометр цифровой Мегеон 26200	зав.№75347	сертификат о калибровке №5695-2024 от 16.12.2024 г.
Установка для определения водонепроницаемости УВФ-6	зав.№311	аттестат №245073 от 16.12.2024 г.
Форма цилиндра ФЦ-150x150 (5 шт.)	№2121	аттестат №245074 от 16.12.2024 г.
Формы для цементных образцов ЗФБ-40 (по факту 11 шт.)	зав.№296	аттестат №245075 от 16.12.2024 г.
Форма стальная трехсекционная ЗФК-70,7	зав.488	аттестат №245076 от 16.12.2024 г.
Шкаф лабораторный сушильный Loip LF 60/350-VSI с модулем управления	зав. 5298	аттестат №245079 от 16.12.2024 г.
Штангенциркуль ШЦ-I-160-0,05 по ГОСТ 166-89	№60991	сертификат о калибровке №5696-2024 от 16.12.2024 г.

Приложение №2 к протоколу №КУ-С-71025 от 15.11.2025

Измеряемый показатель	Ед. изм.	Нормативный документ		Значение показателя		Примечание
		Материал	На метод	Нормативное	Фактическое	
Сухая смесь						
Влажность	%	ГОСТ 56387-2018	ГОСТ 8735-88	не более 0,5	0,08	
Наибольшая крупность зерен заполнителя	кг/м3		ГОСТ 8735-88	не более 2,5	2,50	
Содержание зерен наибольшей крупности	мм		ГОСТ 8735-88	не более 5	0,12	
Расход воды на 1 кг смеси	л/кг		ГОСТ 5802-2024	не регламентируется	0,21	
Смесь, готовая к применению						
жизнеспособность	мин	ГОСТ 56387-2018	ГОСТ Р 56387-2018	не регламентируется	30,0	
стойкость к сползанию (только для клеев класса Т)	мм		ГОСТ Р 56387-2018	Для подкласса Т не более 0,5 мм	0,12	Т
способность к смачиванию	мин		ГОСТ Р 56387-2018	С1 и С2 - не менее 20 мин, С0 и F - не менее 10 мин, Е - не менее 30 мин.	20,0	С1
Водоудерживающая способность смеси	%		ГОСТ Р 58277-2018	не менее 98	98,90	
Затвердевший раствор в проектном возрасте 28 сут. (в условиях е.т. При t=21±3°С и отн. влажности 55±10%)						
Адгезия в воздушно-сухой среде	Мпа	ГОСТ 56387-2018	ГОСТ Р 56387-2018	С0 - не менее 0,5 МПа С1 - не менее 0,5 МПа С2 - не менее 1,0 МПа	0,6	С1
Адгезия в водной среде	Мпа		ГОСТ Р 56387-2018	С1 - не менее 0,5 МПа С2 - не менее 1,0 Мпа	0,6	С1
Адгезия при высоких температурах	Мпа		ГОСТ Р 56387-2018	С1 - не менее 0,5 МПа С2 - не менее 1,0 Мпа	0,62	С1
Адгезия после циклического замораживания и оттаивания	МПа		ГОСТ Р 56387-2018	С1 - не менее 0,5 МПа С2 - не менее 1,0 Мпа	0,56	
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг		ГОСТ 30108-94	(Аэфф), Бк/кг До 370	370*	
Открытое время	мин		ГОСТ Р 56387-2018	С0 и F - через 10 мин; Не менее 0,5 МПа С1 и С2 - через 20 мин;	20,0	С1

Заключение: Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1Т, ГОСТ Р 56387-2018 Клей для плитки супер РЕМИКС Торговая марка: Ремикс соответствует требованиям ГОСТ 56387-2018

Выполнил:

Инженер-разработчик

Должность

Подпись

И. Андреева И.С.

ФИО

Дата выдачи протокола: 15.11.2025

-----Конец протокола-----