



<b>Способ применения:</b>	Перед нанесением материала поверхность увлажнить. Растворную смесь нанести на ремонтируемый участок при помощи подходящего ручного инструмента толщиной от 5 до 40 мм за один проход. Дополнительное нанесение материала выполнять по результату набора прочности первого слоя. Свежеуложенный материал защищать от атмосферных осадков, прямого попадания солнечных лучей, и перепадов температур.
<b>Рекомендации:</b>	Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Оптимальная температура воздуха в процессе выполнения работ и высыхания материала от +5°C до +20°C при уровне относительной влажности не более 60%. Не подходит для нанесения на металлические, деревянные, пластиковые и окрашенные поверхности. Для затворения сухой смеси использовать только чистую воду. По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой. Не добавлять в сухие смеси и растворы какие-либо другие материалы, например, добавки, ускоряющие схватывание материала.
<b>Техническое название:</b>	Смесь сухая растворная ремонтная, поверхностно-восстановительная R1 ГОСТ 56378-2015